

AC 300®

Wandbeschichtung weiß

Produktbeschreibung:

AC 300 ist eine verarbeitungsfertige, matte, lösemittelfreie 1-komponentige Beschichtung auf PU-Acrylatbasis. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Anwendung:

AC 300 findet durch sehr hohes Haftungsvermögen universelle Einsatzmöglichkeiten, z. B. im Stallungsbereich und bei Fassadenbeschichtungen.

AC 300 wird in **zwei** Arbeitsgängen aufgetragen (Roll- oder Streichverfahren)!

Eigenschaften:

Wetter- und Scheuerbeständig. Nassabrieb Klasse 2.

Leichte Verarbeitung, hohe Deckkraft.

Weiß, nicht vergilbend.

Hohe Füllkraft, Spannungsarm, alterungsbeständig bei geringster Kreidung.

Sehr hohe Diffusionsfähigkeit und Feuchtigkeitsabweisung an der Oberfläche.

AC300 Wandbeschichtung ist vorbeugend ausgerüstet gegen Schimmel-, Moos- und Algenbildung.

Untergrundbeschaffenheit:

Geeignet für jeden fachgerecht vorbereiteten, gut haftenden, frei von Fetten und anderen Trennmitteln, tragfähigen Untergrund.

Die zu beschichtende Fläche ist grundsätzlich vorher mit AC 600 Spezialreiniger zu reinigen.

Bemerkungen:

Nicht mit Wasser verdünnen!

Nicht einfärben!

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. In den Pausen die Geräte in der Beschichtung belassen, um Antrocknungen zu vermeiden.

Technische Daten:

Farbton	:	weiß
Mischungsverhältnis	:	1 - komponentig
Dichte bei 23 °C u. 50% rel. Lf.	:	1,3 - 1,5 g/cm ³
Viskosität bei 20 °C	:	315 mPas
Staubtrocken nach Rollauftrag bei 20°C	:	ca. 60 Min.
Überarbeitbarkeit/ zweiter Anstrich (bei 20°C)	:	ca. 2 Stunden
Durchgehärtet (bei 20°C)	:	ca. 24 Stunden
Mindestverarbeitungstemp.	:	10 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	:	mind. 300 g/m ² Richtwert für zwei Arbeitsgänge!
Gebindegröße	:	15,0 kg Art.-Nr. AC-300-15
Lagerung	:	Kühl u. trocken, aber frostfrei ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde
Festkörpergehalt	:	68 %
Basis	:	PU-Acrylatbasis

Technische Änderungen im Laufe der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Dieses Technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Da die Anwendung und Verarbeitung dieses Produkts außerhalb unseres Einflusses liegt und die verschiedenen Untergründe und Beanspruchungen Einflüsse auf die Wahl des Arbeitsverfahrens haben können, befreit unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche den Verarbeiter nicht vor der eigenen Prüfung unseres Bauwerkstoffes auf dessen Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Das gilt auch für die Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Merkblätter ihre Gültigkeit.